

# PRIMALEX PROFITECH® ARCTIC

## CHARAKTERISTIKA

**Primalex Profitech - Arctic** je kvalitní bílá nátěrová hmota určená do interiérů. Má velmi vysokou kryvost, vysokou ošetruvzdornost a je velmi dobře prodyšný. Dosahuje velmi vysoké bělosti min. 89% Ba SO<sub>4</sub>.

Je to nový výrobek v řadě interiérových a exteriérových nátěrových hmot od vedoucí značky na českém trhu. Při jejím vývoji jsme se snažili zohlednit specifické potřeby profesionálů v této oblasti. Tato řada byla vyvinuta ve spolupráci s PPG Architectural Coatings laboratořemi, což je síť devíti špičkových evropských pracovišť s centry ve Velké Británii, Holandsku, Německu a Francii. Při vývoji bylo využito zkušeností a poznatků z více než 1000 receptur na vyspělých trzích západní Evropy. Závěrečné hodnocení proběhlo v laboratoři PPG Bochum, Germany. Výsledky testování potvrzují plnou srovnatelnost s nejlepšími produkty na trhu. Garance kvality je při výrobě zajišťována monitorováním 10 parametrů. Důraz byl kladen zejména na kryvost a mechanické i aplikační vlastnosti.

## POUŽITÍ

Je určený k malování omítek, sádkokartonových a dřevotřískových desek ve vnitřních prostorech.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX

Výborný pro obývací prostory, školy, kanceláře a prodejní prostory, sklady a chodby se zvýšenými nároky na bělost.

## SLOŽENÍ

Vodná suspenze kaolinu, vápenců, titanové běloby, karboxymethylcelulozy, organické disperze a chemických aditiv.

## APLIKAČNÍ POSTUP

Před vlastním malováním stěny zbavíme prachu otřením a případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starých nátěrů oškrábme. Slabší vrstvy a nové nebo oškrábané stěny penetrujeme **Primalex Hlubkovou penetrací** nebo **Primalex Univerzální penetrací** podle návodu k použití.

**Primalex Profitech - Arctic** ředíme podle tabulky a po důkladném promíchání jej lze ihned nanášet plyšovým válečkem, malířskou štětkou nebo stříkáním. Při malování na méně pevné podkladové nátěry se válečkem nevracíme vícekrát na jedno místo, abychom jej nestrhli. Nátěr se aplikuje zpravidla dvakrát. Během malování doporučujeme naředěný **Primalex Profitech - Arctic** občas promíchat. Znečištěná místa a malířské potřeby je vhodné umýt před zaschnutím nátěru.

## UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby.

**Primalex Profitech Arctic** nesmí zmrznout!

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C.

Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

## BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

**Primalex Profitech - Arctic** je vyroben z ekologicky nezávadných surovin. Přesto při práci s ním nejezte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči obličejovým štítem nebo brýlemi a zajistit větrání místnosti. Při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je prodem vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete ochranným krémem. Nespotřebovanou nátěrovou hmotu po zaschnutí uložte do komunálního odpadu. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

## VOC

A/a; max. prahová hodnota VOC je **30g/l** (2010), tento výrobek obsahuje maximálně **3g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

<b>Technické parametry</b>	Barva	bílá – obarvitelný pigmentovými barvami Primalex Tekutá tónovací barva
	Bělost BaSO <sub>4</sub>	min. 89%
	Vydatnost v jedné vrstvě (m <sup>2</sup> /kg)	14 - 20
	Objemová hmotnost (kg/l)	1,45
	Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
	Přidržitost k betonu (MPa)	2,39
	Ekvivalentní difuzní tloušťka s <sub>d</sub> (m)	0,02
	Obsah těkavých látek (%)	max. 50
<b>Aplikace Airless</b>	Ředění (% vody)	5 - 10
	Tryska	517
	Tlak (bar)	140 - 150

\*Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách



KATEGORIE



BALENÍ



VYDATNOST

14-20  
m<sup>2</sup>/l  
(1 vrstva)

APLIKACE



BENEFITY



BaSO<sub>4</sub>