

VNITŘNÍ MALÍŘSKÉ NÁTĚRY



Barva	12 vybraných pastelových odstínů – světlejších odstínů lze dosáhnout smícháním s Primalexem Bonus – bílá v různém poměru	
Technické parametry	Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /kg)	8 – 12*
	Objemová hmotnost (kg/l)	1,44
	Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0 – 1
	Přidrženost na betonu (MPa)	0,59
	Ekvivalentní difúzní tloušťka s _d (m)	0,02
	Obsah těkavých látek (%)	max. 50
Aplikace Airless <small>(ověřeno na stříkacích zařízeních STORCH)</small>	Ředění (% vody)	5 – 10
	Tryska	517
	Tlak (bar)	150 – 170

* Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

PRIMALEX BONUS COLOR je otěruvzdorný vnitřní nátěr **obarvený** do 12 vybraných pastelových odstínů s **výbornou kryvostí** a vysokou propustností pro vodní páry.

POUŽITÍ

Omítky a sádkartonové desky ve vnitřních prostorech – obývací prostory, kanceláře, prodejní prostory, chodby

SLOŽENÍ

Vodná suspenze kvalitního kaolinu a vápenců s přísadkou organické disperze, karboxymethylcelulózy, barevných pigmentů a chemických aditiv

APLIKAČNÍ POSTUP

Před vlastní aplikací stěny zbavíme prachu a případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, slabší vrstvy a nové stěny penetrujeme (zpevníme a sjednotíme savost) **Primalex Univerzální penetrací** nebo **Primalex Hlubkovou penetrací** podle návodu k použití.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby.

Primalex Bonus Color nesmí zmraznout!

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C.

Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Otěruvzdorné nátěrové hmoty **Primalex** pro vnitřní prostory jsou nehořlavé a netoxické. Při práci s nátěrovými hmotami **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chráňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.

VOC

A / a, max. prahová hodnota VOC je **30 g/l** (2010), tento výrobek obsahuje maximálně **8 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

KATEGORIE



BALENÍ



VYDATNOST



(1 vrstva)

APLIKACE



BENEFITY

