

INTERIÉROVÝ NÁTĚR

Omyvatelná, ale i čistitelná interiérová barva

Omyvatelná, ale i čistitelná interiérová barva Primalex CERAMIC představuje moderní generaci speciálních interiérových barev, které použitím inovativních hydrofobních částic minimalizují průnik tekutých nečistot do hloubky a vytvářejí tak elegantní nátěrový film blížící se svou odolností a čistitelností keramickým povrchům. Běžné skvrny, které se mohou objevit na stěnách např. od kečupu, hořčice nebo vodou ředitelných fixů lze tak velmi jednoduše odstranit, stejně tak lze výrazně eliminovat i více problematické látky jako je káva nebo červené víno.

Určený pro malování stěn a stropů z minerálních omítek, sádkokartonových příček i dřevotřískových desek zejména obytných interiérů, které jsou vystavovány zvýšené zátěži, tzn. velmi frekventované a s rizikem znečištění od potravin nebo běžných potřeb používaných v domácnosti (např. jídelny, dětské pokoje, schodiště, chodby i obývací pokoje). Stejně tak je vhodný pro použití také ve veřejných zařízeních jako jsou školy, školky, hotely nebo kancelářské prostory.

Vydatnost

11 - 13 m²/l

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l)
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

11 - 13

Objemová hmotnost dle báze (kg/l)

1,46

Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)

1**

Přidržnost k betonu (MPa)

min. 1,0

Propustnost pro vodní páru s_d (m)

max. 0,14

Obsah těkavých látek dle báze (%)

max. 43

Ředění

1. vrstva

max. 10 % vody (tj. max. 0,1 l na 1 kg barvy)*

2. vrstva

neředěný

* dle savosti podkladu

** Deklarovaná odolnost proti oděru za mokra je dosaženo po 3-4 týdnech od provedení nátěru.

BALENÍ



HMOTNOST / OBJEM
2,5 l



HMOTNOST / OBJEM
5 l




HMOTNOST / OBJEM
2,5 l




HMOTNOST / OBJEM
5 l


BAREVNÉ ODTÍNY




Český křišťál




Měsíční kámen




Labský pískovec




Italské dolomity




Carrarský mramor




Doverská křída




Egyptský alabastr




Pouštní skály




Spišský travertin




Orientální topaz




Slovenský opál




Babylonský jaspis




Baltský jantar




Korálový útes




Havajský olivín




Mayský jadeit




Islandské ledovce




Mořský akvamarín




Africký celestin




Čínský nefrit



Uralský malachit



Anglický grafit



Rodinné stříbro

POVRCHY PRO APLIKACI



KVALITNÍ ROVNÉ POVRCHY: HLADKÉ ŠTUKOVÉ A SÁDROVÉ OMÍTKY, HLADKÉ DESKOVÉ MATERIÁLY



Váleček z mikrovlákna s délkou vlasu 9-11mm nebo polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm



HRUBÉ POVRCHY: HRUBÝ ŠKRÁBANÝ BŘÍZOLIT, STŘÍKANÝ BŘÍZOLIT, STRUKTURNÍ ROZTÍRANÉ A RÝHOVANÉ OMÍTKY 1 MM A HRUBŠÍ



Váleček z mikrovlákna s délkou vlasu 9-11mm nebo polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm

APLIKACE

